



Test Laboratuvarları

LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti.

www.lvt.com.tr

Saray Modern Keresteciler Sanayi Sitesi 4.Cadde No:9

Kazan / ANKARA

Tel: 0 312 815 13 25-26 Faks: 0 312 815 13 27



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0341-T

AB-0341-T

22-2302-
R0-N1-1

10-22

DENEY RAPORU

Test Report

1/7

Müşteri Client	: 2A1B ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adres Address	: YENİCE MAHALLESİ 1241. SOKAK NO:8 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
İmalatçı Manufacturer	: 2A1B ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Teklif Numarası Order No	: 22-2302-R0
Deney Numunesi Test Sample	: OG BUŞING İZOLASYON KAPAĞI
Marka Trade Mark	: 2A1B
Deney Metodu Test Method	: TS EN 60243-1:2016
Deney Tarihi Date of Test	: 07.10.2022 – 08.10.2022
Toplam Sayfa Sayısı Total Number of Pages	: 7
Basım Tarihi Date of Issue	: 11.10.2022

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti. TÜRKAK' tan AB-0341-T numarası ile IEC/ISO TS EN 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0341-T for IEC/ISO 17025:2017 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep halinde) ve deney metotları, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and / or measurements results, the uncertainties (if required) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür
Seal



Deney Sorumlusu
Person in Charge of Test

Cem AKDOĞAN

Bölüm Müdürü
Department Manager

Ata Gürül ARSLANLI



Rapor detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the report details via QR code.

Bu rapor, Laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid.

FRT.31/Rev06/0422

İçindekiler

Contents

	Sayfa
	Page
1. Numunelerin Tanımı (<i>Definition of the Samples</i>)	3
2. DeneY Sonuçları (<i>Test Results</i>)	3
3. Çevre Şartları (<i>Environmental Conditions</i>)	3
4. DeneY Metodundan Sapma, Ekleme ve Çıkarmalar (<i>Deviations, Additions & Cutbacks from the Test Method</i>) ...	3
5. Şartnamelere Uygunluk (<i>Conformity to Specifications</i>)	3
6. Dağıtım Bilgileri (<i>Distribution Information</i>)	3
7. Açıklama (<i>Explanation</i>)	3
8. Ölçüm Belirsizliği (<i>Uncertainty of Measurement</i>)	3
9. DeneY Uygulamaları (<i>Test Applications</i>)	4
9.1 Dielektrik Özellikler (<i>Dielectric Properties</i>)	4
9.1.1 Şebeke Frekanslı Dayanım Testi (<i>Power Frequency Withstand Test</i>)	4
10. DeneY ve Ölçüm Bilgileri (<i>Test & Measuring Arrangements</i>)	5
11. DeneY Fotoğrafları (<i>Test Photographs</i>)	5
12. Firma Dokümanları (<i>Documentation of Client</i>)	6



LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti.

AB-0341-T

22-2302-
R0-N1-1

10-22

3/7

1. Numunelerin Tanımı Definition of the Samples

OG BUŞING İZOLASYON KAPAĞI

1.1 OG BUŞING İZOLASYON KAPAĞI

(22-2302-R0-N1)

Numune Kabul Tarihi Receiving Date	:	06.10.2022
Numune Seri No Serial No	:	Test Numunesi
Beyan Frekans Rated Frequency	f_n :	50 Hz
Numune Boyutları Dimensions of the Sample	mm :	Bkz. Sayfa; 7 See Page
Boya – Kaplama Özellikleri Paint – Coating Properties	:	Bkz. Sayfa; 6 See Page
Malzeme Özellikleri Material Properties	:	Bkz. Sayfa; 6 See Page

2. Deney Sonuçları Test Results

Deney sonuçları, müşteri tarafından laboratuvara teslim edilen ve sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The test results only belong to the tested sample(s) delivered to the laboratory by client.

Numune Sample	Uygulanan Deney Applied Test	Sonuç Result
OG BUŞING İZOLASYON KAPAĞI	Dielektrik Özellikler	OLUMLU

3. Çevre Şartları Environmental Conditions

3.1 Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature	:	(27,4±3) °C
3.2 Ortam Nemi Ambient Moisture	:	(37,9±3) %Rh

4. Deney Metodundan Sapma, Ekleme ve Çıkarmalar Deviations, Additions & Cutbacks from the Test Method

Deneyler; standart deney metoduna göre uygulanmıştır.
Tests were made according to the clauses of the relevant standards.

5. Şartnamelere Uygunluk (Gerekli Hallerde) Conformity to Specifications (If Necessary)

-

6. Dağıtım Bilgileri Distribution Information

2A1B ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

7. Açıklama Explanation

-

8. Ölçüm Belirsizliği Uncertainty of Measurement

-



Dielektrik Deneyleri

Dielectric Tests

Test Laboratuvarları

9. Deney Uygulamaları:

Test Applications

9.1 Dielektrik Özellikler

Dielectric Properties

Standard Madde No: 9

Standard Sub-clause

9.1.1 Şebeke Frekanslı Dayanım Testi

Power Frequency Withstand Test

Deney Tarihi : 07.10.2022 - 08.10.2022
Test Date

Numune No : 22-2302-R0-N1
Sample No

Deney Gerilimi : 36,5 kV
Test Voltage

Dayanım Gerilimi : 36,5 kV / 3 dk
Withstand Voltage

Delinme Gerilimi : -
Discharge Voltage

Deney Süresi : 180 s.
Test Duration

Ortam Sıcaklığı & Nemi : 28,0 °C – 38,2 %Rh
Ambient Temperature & Humidity

Rakım : 780 m
Altitude

Açıklama :
Explanation

Deney numunesi deneyden önce; IEC 60243-1 standardında belirtildiği şekilde % (50±5) bağıl nem altında (23±2) °C sıcaklıkta 24 saat süreyle şartlandırılmıştır. Kuru bez ile yüzeyleri temizlenen deney numunesine şebeke frekanslı deney gerilimi aşağıdaki tabloya göre uygulanmıştır. Dayanım gerilimi 36,5 kV / 3 dk olarak belirlenmiştir. Daha sonra deney numunesine şebeke frekanslı deney gerilimi adım adım artırılarak 36,5 kV'a kadar çıkarılmış ve deney frekansı 50 Hz olarak uygulanmıştır. Ürün özellikleri için çizimleri inceleyiniz.

Uygulanan Gerilim Applied Voltage	Deney Süresi Test Duration	Sonuç Result
36,5 kV	180 sn	Atlama olmadı



Test Laboratuvarları

10. Deney ve Ölçüm Bilgileri:

Test and Measuring Arrangement

Cihaz <i>Device</i>	İmalatçı <i>Manufacturer</i>	Seri No. / Kod <i>Serial No / Code</i>	Sertifika No <i>Certificate No</i>	Kalibrasyon Bitiş Tarihi <i>Calibration Due Date</i>
Nem&Sıcaklık Data Logger	GEM	LC329	6214	Ocak/2023
Dielektrik Test Cihazı	FINE UNITY	LC55	13702	Şubat/2023
Dijital Barometre	D-97877	LC533	2216160	Şubat/2023

11. Deney Fotoğrafları:

Test Photographs



Şebeke Frekanslı Dayanım Testi (Md. 9.1.1)



Test Laboratuvarları

Dielektrik Deneyleri Dielectric Tests

12. Firma Dokümanları: Documentation of Client

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

UV Dayanımı olan, Kiremit Renginde, Yanmazlık özelliğine sahip, Yumuşak PVC üründür.

REACH EU 1907/2006 düzenlemelerine ve RoHS 2011/65/EU direktiflerine uygun olarak üretilmiştir.

ÖZELLİK	TEST METODU	BİRİM	DEĞER	LİMİT
Sertlik	TS EN ISO 868	Shore A	87	±3
Yoğunluk	TS EN ISO 1183-3	gr/cm ³	1,32	±0,03
Yanmazlık Sınıfı	UL94	-	V0	-


ZAB ZAB Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Yenişehir Mahallesi 1241 Sokak No:8
Merkez / AFYONKARAHİSAR
Kocaeliye V.D. 001 223 0948
Mersis No: 0801 2230 9480 0001 Tic. Sic. No: 15980





Test Laboratuvarları

Dielektrik Deneyleri Dielectric Tests



Ürün boyut kısımlarına reçine uygulanmıştır.

2A1B 2A1B Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Yeniçe Mahallesi 1241 Sokak No:8
Merkez / AFYONKARAHİSAR
Kocaeliye Y.D. 001 223.0948
Mersis No: 0801 2230 9480 0001 Tic. Sic. No:15980

